

## **Saunalasur**

Holzschutz für den Einsatz in Saunen im Innenbereich

**Anwendungsbereich:** Holzlasur auf Wasserbasis für den Einsatz in Saunen, für Saunabänke, vertäfelte Wände und Decken sowie Türen und Fensterrahmen im Innenbereich.

**Technische Eigenschaften:** Lasierender, wasserabweisender Anstrich. Ergibt nach dem Aufstreichen eine seidenmatte Oberfläche. Das enthaltene Wachs zieht in das Holz ein und bildet eine natürliche Barriere gegen Schmutz und Wasser.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Acrylatdispersion, Carnaubawachs, Xanthan, Pigmente, Konservierungsmittel. VOC-Gehalt < 1 g/l. EU-Grenzwert max. 30 g/l (Kategorie „a“ ab 2010)

**Erhältliche Farbtöne:** Grau, Schwarz, Weiß.

**Untergrund und Vorbereitung:** Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, schmutz- und fettfrei sein. Altanstriche restlos entfernen, da sie sonst durch die Lasur durchscheinen können.

**Verarbeitung:** Saunalasur vor Gebrauch gründlich aufrühren und während des Gebrauchs immer wieder durchrühren. Mit Pinsel, Schaumstoffbürste oder Schwamm dünn entlang der Holzmaserung auftragen. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 15°C betragen. Die endgültige Farbe der Oberfläche hängt von der beschichteten Holzart ab. Es wird empfohlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. Nach der Erstbeschichtung die Sauna einmal aufheizen und wieder auskühlen lassen. Dadurch dringt das Wachs tiefer in das Holz ein.

**Verbrauch:** Je nach Saugfähigkeit des Holzes werden für den Erstanstrich 40 - 60 ml/m<sup>2</sup> benötigt. Für den Zweitauftrag werden etwa 20 - 35 ml/m<sup>2</sup> benötigt.

**Entsorgung:** Das flüssige Produkt ist gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften zu entsorgen. Abfallschlüssel EAK 08 01 19

## Technisches Merkblatt

**Lagerung und Haltbarkeit:** Im geschlossenen Originalgebinde ist die PGH Saunalasur mindestens 1 Jahr haltbar. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** Das Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt. Zum Reinigen der Arbeitsgeräte wird Wasser und Seife empfohlen.

**Trocknungszeit:** Staubtrocken nach ca. 30 Min., überarbeitbar nach 6 – 8 Std.

**Gefahrenhinweise:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allergikerhotline: +49 40 76 122 122

GISCODE: BSW20

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 26.02.202